



Kvalitní podlahové krytiny

LVT LEPENÁ PODLAHOVÁ KRYTINA 3MM

Charakteristika	Normy	Výsledek
Odolnost proti opotřebení 0,3 mm	EN 660-2:1999+A1:2003 a EN 649:2011	Fv=1,22 m ³ /100 otáček, skupina T
Odolnost proti opotřebení 0,5 mm	EN 660-2:1999+A1:2003 a EN 649:2011	Fv=1,6 m ³ /100 otáček, skupina T
IIC	ASTM E492-09	IIC 56
Odolnost proti nárazu (velký míč)	EN13329	≥1800 mm
Odolnost kolečkové židle	ISO 4918	25 000 cyklů
Efekt nohy nábytku (typ 0)	ISO 16581	BEZ viditelného poškození
Zbytkové odsazení	EN ISO 24343-1	≤0,03
Síla zamykání	ISO 24334	≥1,5 kN/m
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2	5. třída
Barevná stálost na světle	EN ISO 105-B02	Třída (Bluewood Std) 6
Dynamický koeficient tření	EN 13893	>0,3
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bf1-S1
Test na ftaláty	EN14372:2004	Nezjištěno
Směrnice RoHS 2011/65/EU	IEC 62321	Nezjištěno
Formaldehyd	EN 717-1:2005-10	< LOD (216 h)
Odolnost proti skluzu	DIN 51130:2014-02	Kritický úhel sklonu: 12,0° R10
Kluzné chování povrchu BP a EIR	EN 13893:2002-11	BP: U= 0,39 EIR: U=0,41
Emise VOC	CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017	Menší než/rovno 0,5 mg/m ³
Barvení a odolnost na chemikálie	EN ISO 26987:2012	Neovlivněno